

MANUÁL pro výběr hmot pro opravy a úpravy betonových podlah

název	charakter	použití	max.tl.vrst v 1 kroku	spotř.	balení
samonivelační stěrka do běžného prostředí – interier					
PRENIL 10 typ: EN 13813 CT-C35-F5-A15	běžná samonivel. stěrka, zrnitost do 0,5 mm, pochůzná po 6 hod.	- vyrovnání úrovní pod podlahové krytiny - pro vnitřní použití	10 mm	1,9 - 2,0 kg/m ² při tl.1 mm	25 kg
samonivelační odolné polymercementové potěry – vysoká odolnost proti obrusu					
NIVEL 110 typ: EN 13813 CT-C35-F6-A12	vysoce hodnotná samonivel. hmota, zrn.do 1,2 mm, vysoká přídržnost, pochůz.po 3h, vhodná pro pojezd VZV, palet.voz., strojů	- pro konečnou povrch. úpravu - pro podlahy v průmysl. prostředí - i pro venkov.použití (pouze na betonech bez vzlínající vlhkosti) - pro lokál.opravy i celoplošná přelití - vysoká spolehlivost při provádění - snadné zpracování jehlicovými válci - možnost nátěrů - popř. vyrovnání úrovní pod podlah. krytiny	15 mm	2,0 kg/m ² při tl.1 mm	25 kg
NIVEL 120 typ: EN 13813 CT-C40-F7-A9	vysoce hodnotná samonivel. hmota, zrn.do 2 mm, vysoká přídržnost, pochůz.po 3h, vhodná pro pojezd VZV, palet.voz., strojů, <u>nejvyšší odolnost proti obrusu</u>	- pro konečnou povrch. úpravu - pro podlahy v průmysl. prostředí - i pro venkov.použití (pouze na betonech bez vzlínající vlhkosti) - pro lokál.opravy i celoplošné přelití - vysoká spolehlivost při provádění - snadné zpracování jehlic. válci - možnost nátěrů - popř. vyrovnání úrovní pod podlah. krytiny	30 mm	20 - 21 kg/m ² při tl.10mm	25 kg
penetrační prostředky, adhezní můstky					
FORTESIL hloubková penetrace	tekutý penetrátor se zvýš. penetrační schopností	penetrování podkladu pod všechny typy samonivel. stěrek – v případě zvýšené savosti	-----	0,2 l/m ²	5 l 10 l
DUROPIN EM	2-složk. epoxidový adhezní můstek pro nesavé podklady	pro nesavé podklady (terazza, glazované dlažby, betony opatřené epox. penetrací, betony se zbytkovou mastnotou)	~ 2 mm	0,5 - 0,8 kg/m ²	9,9 kg 61,5kg
příklad protiskluzového nátěru					
SADURIT Z + TELALIT 160	2-složk. epoxidový nátěr s mezivysypem křemič. písku, několik odstínů	do průmyslového prostředí	-----	0,5 kg/m ²	20 kg 5 kg

KONTAKTY:

SPECIÁLNÍ MALTY, STAVEBNÍ CHEMIE		
www.premixservis.cz		
technická či obchodní konzultace	Ing. Vladimír Kneissl tel.: 603 418 267 , 315 686 563, fax: 315 688 264, kneissl@premixservis.cz	
objednávka	PREMIX servis, spol s .r.o. Praha 6 výrobna: Libiš 1/110, 277 11 Neratovice Tel.: 315 686 563, mobil: 604 241 107 Fax: 315 688 264 info@premixservis.cz www.premixservis.cz	

verze 01.2016